

耐スリ傷性塗料採用車の環境対応型補修用クリヤー

レタンPGエコ
スーパーダイヤモンド
クリヤー

RETAN PG ECO SUPER DIAMOND CLEAR



ベース 2:1 硬化剤

コード	製品名	容量	特長・摘要
381-142	レタンPGエコ スーパーダイヤモンドクリヤーベース	4L	<ul style="list-style-type: none"> ●傷がつきにくい。 ●耐テッピング性に優れる。
381-669	レタンPGエコ スーパーダイヤモンドクリヤー硬化剤	2L	<ul style="list-style-type: none"> ●衝撃吸収性に優れる。 ●高級感のある仕上がり、ツヤ感。
60-294-401	スーパーダイヤモンドクリヤーポカシ用シンナー	4L	ポカシ用シンナー。

●塗装要領

工程	ソリッド・メタリック・パールカラー						
カラーベース	レタンWBエコ EV、レタンPGハイブリッドエコ、レタンPGエコフリート、レタンPG80						
乾燥	常温乾燥（指触乾燥待ち）10分 / 20℃						
バインダー	レタンPGエコクリヤー HX(Q) を塗装						
乾燥	セッティング 10分 強制乾燥 20分 / 60℃ 注)						
中研ぎ	P1000以上の耐水ペーパーでゴミ取り、肌調整を行う						
クリヤー	<table> <tr> <td>レタンPGエコ スーパーダイヤモンドクリヤー ベース</td> <td>: 100</td> </tr> <tr> <td>レタンPGエコ スーパーダイヤモンドクリヤー 硬化剤</td> <td>: 50 (A)</td> </tr> <tr> <td>レタンPGエコ シンナー</td> <td>: 10</td> </tr> </table>	レタンPGエコ スーパーダイヤモンドクリヤー ベース	: 100	レタンPGエコ スーパーダイヤモンドクリヤー 硬化剤	: 50 (A)	レタンPGエコ シンナー	: 10
レタンPGエコ スーパーダイヤモンドクリヤー ベース	: 100						
レタンPGエコ スーパーダイヤモンドクリヤー 硬化剤	: 50 (A)						
レタンPGエコ シンナー	: 10						
クリヤーポカシ 際の肌調整	<table> <tr> <td>(肌調整 1 回目) (A)</td> <td>: 100</td> </tr> <tr> <td>スーパーダイヤモンド ポカシ用シンナー</td> <td>: 50</td> </tr> </table> <hr/> (肌調整 2 回目) スーパーダイヤモンド ポカシ用シンナー : 100	(肌調整 1 回目) (A)	: 100	スーパーダイヤモンド ポカシ用シンナー	: 50		
(肌調整 1 回目) (A)	: 100						
スーパーダイヤモンド ポカシ用シンナー	: 50						
乾燥	セッティング 15分 強制乾燥 60分 / 60℃						
磨き	各種磨きシステム						

..... 省略可能。但し、レタンPGハイブリッドエコ上にレタンPGエコ スーパーダイヤモンドクリヤーを直接塗装する場合は、カラーベースは2液仕様によること。

※乾燥時間は諸条件で変化します。

※ポカシ際の乾燥時間は上記の2倍が必要です。

注) レタンWBエコ EV 使用時は 40分/60℃乾燥を行ってください。