

## 使い易さを極めたフッソクリヤー

### スーパーフッソQ

SUPER FUSSO Q

ベース 10:1 硬化剤



コード	製品名	容量	特長・摘要
638-126	スーパーフッソQ ベース	0.9kg 3.6kg 16kg	<ul style="list-style-type: none"> <li>●撥水性が良い。</li> <li>●透明性が良い。</li> <li>●磨き作業性が良い。</li> </ul>
638-006	スーパーフッソ 硬化剤	0.09kg 0.9kg	
69-294-002	スーパーフッソボカシ用シンナー標準形	4L	ボカシ用シンナー。

#### ●塗装要領

工程	ソリッド・メタリック・パールカラー	
カラーベース	レタンWBエコEV、レタンPGハイブリッドエコ、レタンPG80	
乾 燥	10~20分/20℃	
バインダー	レタンPG エコクリヤー HX(Q) を塗装	
乾 燥	20分/60℃	注)
中 研 ぎ	P1000以上の耐水ペーパーでゴミ取り、肌取りを行う	
ク リ ヤ ー	スーパーフッソQベース	: 100
	スーパーフッソ 硬化剤	: 10
	レタンPG エコシンナー	: 5~10
乾 燥	セッティング: 15分 強制乾燥: 40分/60℃	
磨 き	各種磨きシステム	

.....省略可能。但し、レタンPGハイブリッドエコ上にスーパーフッソQを直接塗装する場合は、カラーベースは2液仕様にする事。

※シンナーはレタンPGエコ HSシンナーも使用可能。

注) レタンWBエコ EV使用時は40分/60℃乾燥を行ってください。