

様々な塗料の上に使用できる万能クリヤー

レタンPG マルチワンパック クリヤー

RETAN PG MULTI ONE-PACK CLEAR



コード	製品名	容量	特長・摘要
381-140	レタンPGマルチワンパッククリヤー	1L	<ul style="list-style-type: none"> ●硬化剤との調合が不要で、タッチアップ等に手軽に使用可能。 ●レタンPGハイブリッドエコおよび2液型ウレタンカラーベース(レタンPG80カラーベース)にも使用可能。

●乾燥

仕様	一般	近赤外線ヒーター使用
指触乾燥時間	5分/20℃	5分/20℃
コンパウンド磨き可能時間	40分/60℃	プレヒート 5分/50℃+20分/80℃

※塗装面積、ブース内の風速など諸条件で変化します。

●ベース・シンナーの配合量

ベース	シンナー
レタンPGマルチワンパッククリヤー 100	レタンPGエコシンナー各種 0~10

※シンナーはレタンPGエコ HSシンナーも使用可能。