

手軽に使用できるエアゾールクリヤー

レタンPG2K ワンパック クリヤー

RETAN PG2K ONE-PACK CLEAR



コード	製品名	容量
389-090	レタンPG2K ワンパック クリヤー(エアゾール)	0.42L
389-091	レタンPG2K ワンパック ボカシクリヤー(エアゾール)	0.3L

●特長

1. 硬化剤やシンナーとの調合が不要で、タッチアップに手軽に使用出来ます。
 2. メタリックの戻りムラも出にくく、安心して使用出来ます。
 3. PPバンパーなら、一般ボデー部と同じ塗装仕様で塗装が可能です。
- ※容器が破裂するおそれがあるため、加熱・衝撃は避けてください。

●乾燥

仕様	一般	近赤外線ヒーター使用
指触乾燥時間	5分/20℃	-
コンパウンド磨き可能時間	40分/60℃	プレヒート 5分/50℃+20分/80℃

※塗装面積、ブース内の風速など諸条件で変化します。