

つや消しも簡単に

つや消し剤

FLAT BASE




コード	製品名	容量	特長・摘要
161-035	セルバ35フラット	1L	<ul style="list-style-type: none"> ●つや消し効果は大きいが塗り肌粗い。 ●ラッカー系塗料用。 ●ベースに対して30%以内。
161-036	セルバ36フラット	1L 4L	<ul style="list-style-type: none"> ●沈降がなく塗り肌がなめらかだがつや消し効果が小さい。 ●ラッカー系塗料用。 ●ベースに対して30%以内。
381-104	レタンPGエコ つや消し剤	0.9kg	<ul style="list-style-type: none"> ●つや消し効果が極めて大きく塗り肌がなめらか。 ●各種ウレタン系塗料に適用。

●添加量とつや消し効果(目安)


①レタンPG80 —#400ディーブラック上における値—

ベース:100 硬化剤:10 レタンPGエコ つや消し剤:0~100 レタンPGエコ シンナー:40~50




②レタンPGエコ クリアー-HX(M),(Q) —#400ディーブラック上における値—

ベース:100 硬化剤:50 レタンPGエコ つや消し剤:0~100 レタンPGエコ シンナー:0~20




③レタンPGマルチクリヤー XP・XR —#400ディーブラック上における値—

ベース:100 硬化剤:20 レタンPGエコ つや消し剤:0~100 レタンPGエコ シンナー:0~20



④レタンPGエコ HSクリヤー-Q —#400ディーブラック上における値—

ベース:100 硬化剤:50 レタンPGエコ つや消し剤:0~150 レタンPGエコ シンナー:0~25



⑤レタンPGエコ RRクリヤー-210・215・310・510 —#400ディーブラック上における値—

 RR210=ベース:100 硬化剤:50 レタンPGエコ つや消し剤:0~150 レタンPGエコ シンナー:0~25
 RR215=ベース:100 硬化剤:50 レタンPGエコ つや消し剤:0~150 レタンPGエコ シンナー:30~60
 RR310=ベース:100 硬化剤:33 レタンPGエコ つや消し剤:0~150 レタンPGエコ シンナー:10~30
 RR510=ベース:100 硬化剤:20 レタンPGエコ つや消し剤:0~100 レタンPGエコ シンナー:0~20
