

1液型高仕上がりプラサフ

JUSTアクリルプラサフ

JUST ACRYL PRIMER SURFACER



コード	製品名	容量	特長・摘要	調合
183-130	JUSTアクリルプラサフ	4kg	<ul style="list-style-type: none"> ●ベース色(明度:N-6.5) ●耐溶剤性に優れ、上塗り塗料の吸い込みが少ない。 ●上塗り後の塗りツヤが良く、パテ研ぎ後のペーパー目も出にくい。 ●乾燥性が良く、研ぎ性に優れている。 ●希釈シンナーは中級・高級グレードのラッカーシンナーを使用してください。 	ベース：100 シンナー： 40～60
294-051	セルバ51 ラッカーシンナー	4L 16L		
942-057	セルバ17000 ラッカーシンナー	16L		

●塗装条件

I.H.S 粘度 (20℃)	膜厚 (μm)	硬化条件		
		指触乾燥	研磨可能	上塗可能
18～20秒	30～40	(20℃) 5分	(20℃) 30分以上	20分以上/60℃ 1時間以上/20℃

※スプレー2～3回塗り

塗装上の注意事項

- JUSTアクリルプラサフは反応性の高い特殊1液プラサフです。一般的なラッカープラサフとは異なるため、特に下記注意事項を守ってください。
- 1) 希釈シンナーは中級・高級グレードのラッカーシンナーを使用してください。低級品、洗浄用グレードのラッカーシンナーでは十分に溶解せず塗膜不良の原因になります。
- 2) 希釈塗料は貯蔵しないでください。使用後はスプレーガンの洗浄を良く行ってください。希釈塗料を放置すると顔料沈降、プツ等の原因になります。
- 3) 一度の厚塗りは避け、塗り重ねる場合は数回に分けて溶剤を飛ばしながら塗り重ねてください。
- 4) プラスチック適性はありません。