

超低収縮タイプ、研磨性に優れ、セッティングなしで加熱硬化が可能

NEOX ポリパテ180

NEOX POLY PUTTY 180

ベース 100:1~3 硬化剤
(標準 2%)



コード	製品名	容量	特長・摘要	調合
917-357	NEOX ポリパテ180 ベース (速乾形)	3kg	●キメが細かくヘラ伸びが良好。	ベース： 100 硬化剤： 1~3
917-358	NEOX ポリパテ180 ベース (標準形)			
917-359	NEOX ポリパテ180 ベース (遅乾形)			
917-601	パテ ブラウン硬化剤	0.1kg		

●塗装条件

(ベース：標準形)

膜厚	研磨可能時間(20℃)	可使時間(20℃)
2mm以内	20分以上	5分以内

※加熱硬化時の研磨可能時間：5分／60℃(セッティングタイム不要)

●適合素材

銅板、防錆銅板、高張力銅板、アルミ素材(A5052P)

【「パテ ブラウン硬化剤」高温時における注意事項】

- ・貯蔵温度は、30℃以下としてください。
- ・輸送時温度は、35℃以下としてください。