

## 鋳金パテのスタンダード

### SU鋳金パテ

SU BODY FILLER

ベース 100:1~3 硬化剤  
(標準2%)



コード	製品名	容量	特長・摘要	調合
917-330	SU鋳金パテ ベース 速乾形	3.5kg	<ul style="list-style-type: none"> <li>●防錆鋼板、アルミ板との付着性が良い。</li> <li>●厚盛りができ、研ぎ作業性が良い。</li> <li>●キメが細かく、スアナが出にくい品質です。</li> <li>●耐熱性がよく、加熱乾燥(80℃以下)でもフレ、ハガレの心配がない。</li> <li>●ベース色:ライトピンク</li> </ul>	ベース: 100 硬化剤: 1~3
917-331	SU鋳金パテ ベース 標準形			
917-332	SU鋳金パテ ベース 遅乾形			
917-301	パテ イエロー硬化剤	0.08kg		

#### ●塗装条件

(ベース:標準形)

膜厚	研磨可能時間(20℃)	可使時間(20℃)
20mm以内	20分以上 または10分以上/60℃	7分以内