

キメ細かく、熱にも強い

SUパテ

SU-PUTTY

ベース 100:1~3 硬化剤
(標準2%)



コード	製品名	容量	特長・摘要	調合
917-323	SUパテ ベース 速乾形	3.5kg	<ul style="list-style-type: none"> ●ヘラ付け作業性が良い。 ●キメが細かく、スアナが少ない。 ●耐熱性がよく、焼付塗装にも使用できる。 ●ベース色:グレー 	ベース： 100 硬化剤： 1~3
917-324	SUパテ ベース 標準形			
917-325	SUパテ ベース 遅乾形			
917-301	パテ イエロー硬化剤	0.08kg		

●塗装条件

(ベース：標準形)

膜厚	研磨可能時間(20℃)	可使時間(20℃)
5mm以内	20分以上	7分以内