

## 足付け品質の向上

---

# SUウォッシュ コンパウンド

SU WASH COMPOUND



コード	製品名	容量	特長・摘要
917-400	SUウォッシュコンパウンド	0.7kg	<ul style="list-style-type: none"><li>●防錆力と付着性をアップ。 (新防錆鋼板・アルミ素材)</li><li>●旧塗膜の足付け処理。</li><li>●プラスチックパーツの足付け処理。</li><li>●金属表面処理(リン酸皮膜)が出来る。</li></ul>

### ●使用方法

#### 1. 旧塗膜の足付け処理

- 1) 水で濡らしたウエス、ブラシ、ナイロンタワシなどにSUウォッシュコンパウンドを付けて研磨する。
- 2) 研磨後、清水で十分に水洗いして乾燥させ、エコクリーナーまたはシリコンオフで脱脂する。

#### 2. 金属面の処理

- 1) 水で濡らしたウエス、ブラシ、ナイロンタワシなどにSUウォッシュコンパウンドを付けて研磨する。
- 2) 研磨後、リン酸皮膜処理の効果を得るため、約1時間そのまま放置する。
- 3) 経時後、清水で十分に水洗いして乾燥させ、エコクリーナーまたはシリコンオフで脱脂する。