

1液型プライマー

付着性アップのシーラー

KARマイシーラー 改

KAR MY SEALER (NEW)



コード	製品名	容量	特長・摘要	調合
14-349-101	KARマイシーラー 改	4L 16L	●焼付旧塗膜、ED交換 パーツに対する付着性 を付与する。 ●Wは約15℃以下で使用。	塗料：100
15-349-101	KARマイシーラーW 改	16L		

●塗装条件

塗装回数	膜厚(μm)	乾燥条件	塗装上の注意
スプレー 2~3回	3~5	15分/20℃ (24時間以内)	1)ワックスは完全に除去。 2)強制乾燥および1日放置させた上に上塗り すると縮む。 3)塗装直後、白化する場合はカンベ370ノン プラを5%添加する。