

下廻り用に最適

KARアスカ アンダーガード3

KAR ASCA UNDERGUARD 3



| コード | 製品名 | 容量 | 特長・摘要 | 調合 |
|---------|----------------|-----|---|--------|
| 955-102 | KARアスカアンダーガード3 | 1kg | <p>密着力に優れた、車の下廻り保護用(耐チッピング)水性塗料。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●塗膜が黒く、強くなり、小石が当たっても、フレやハガシがでにくくなります。 ●付着性がよく、焼付塗料でもラフサンドで付着します。 ●小さな凹凸模様になりますので、デザイン効果があります。 ●水性塗料であり、下の塗膜を溶解しません。 | 塗料：100 |

●塗装要領

| 塗装回数 | 膜厚(μm) | 乾燥条件(20℃) | 塗装上の注意 |
|------|-------------|--|--|
| 2~3 | 100 ~300 | <p>指触：3時間/20℃ 硬化：24時間/20℃ 強制乾燥の場合は30分程度セッティング後20~40分/60℃</p> | <p>1) ボディーシュツガンを使用、圧力0.35~0.6MPa。高圧では粒子が小さく、低圧では塗料が出ません。</p> <p>2) ガン距離は30cm程度でスピードはやや遅めで均一な塗膜になるように塗りこみます。</p> <p>3) 低温多湿時は乾燥が大幅に遅くなるので、60℃以下での加熱をしてください。</p> |