

JUST H-Sフィルター A (エース)

製品コード：327-780 JUST H-S フィラーA (エース) ベース 4kg
 327-751 JUST H-S フィラー 硬化剤 0.8kg
 327-752 JUST H-S 硬化剤 (タイプS) 0.8kg

ノンサンディングタイプのサーフェーサーです。H-Sフィルターの骨格を持つことで常乾性を付与し、これまでの現行品SUウレタンブラサフA (エース) のA称号を伝承しました。

1. 特長

〈この塗料は、PRTR対象外 (PRTRフリー品) です。トルエン、キシレンを含みません〉

- ①ノンサンディングタイプのサーフェーサーで、乾燥が速く、研磨作業も可能です。空研ぎ、水研ぎにおいても軽いタッチの研磨感が得られます。
(電着パーツの保護膜として有効です。色調を自動車中塗り塗膜と同色にしました。)
- ②劇毒物を含まず、消防法で第2石油類に属します。
- ③顔料の沈降が少なく攪拌が簡単にできます。
- ④ボカシ部のダストをシリコンオフで拭き取り、直接上塗りすることも可能です。

2. 適用素材

自動車用鋼板 (防錆鋼板)

3. 色調

グレー (色調：自動車中塗り塗膜と同等)
 〈レタンPG80、2K、ハイブリッドの原色を混合し、色付けが可能 (10%まで) 〉

4. 塗装の要領

①調合

ベース：硬化剤：シンナー
 100 : 20 : 10~40 (30%標準)
 (I.H.S粘度：30~11秒/20℃)

②塗料条件

スプレー：2~3回塗り
 膜厚：50~100μm ガン口径：1.5mmφ
 エア圧力：0.15~0.25MPa (1.5~2.5kg/cm²)

5. 危険物の表示

第4類第2石油類 危険等級Ⅲ 第2種有機溶剤等

6. 可使時間、乾燥時間

温度	10℃	20℃	30℃	60℃
可使時間	2時間	1.5時間	1時間	—
指触時間	8分	5分	2分	—
研ぎ可能時間	3時間	1.5時間	1時間	20分
上塗り可能時間	4時間	2.5時間	2時間	20分

※上記の表は、参考値です。諸条件で変動しますのでご注意ください。
 ※ブラサフ膜をノンサンド~上塗り塗装する場合は、ブラサフ膜状態を屋外放置しないでください。
 ※強制乾燥の際には、10分程度のセッティングタイムを取ってください。

7. 適海上塗り

ウレタン系塗料 (レタンPG80、2K、ハイブリッド)

8. プラスチックバンパー要領

	ベース	硬化剤	シンナー	乾燥時間
FRPバンパー	100	標準硬化剤：20	10~30	60℃20分
PPバンパー	100	プラスチックマルチ：20	20~40	60℃40分

※PP素材への塗装前は、必ずKARプラスチックプライマーを塗装してください。

9. 塗装上の注意

- ①研磨後の脱脂は、シリコンオフを使用してください。
 ラッカーシンナー、ウレタンシンナーでは、乾燥条件により溶解することがあります。
- ②旧塗膜にチョーキング・ワレ・フクレなどが発生している時は、研ぎ落としてから塗装してください。
- ③高温多湿時に厚塗りすると発泡することがあるので、一時に厚塗りしないでください。

【製品取扱上の注意事項】

警告文 火気厳禁/吸入注意/皮膚付着注意

●下記注意事項を守って下さい。 ●製品を安全にご使用いただくため、化学物質安全データシート (MSDS) をご参照下さい。 ●《取り扱い》取り扱い作業中・乾燥中ともに換気をよくし、蒸気、粉末等を吸い込まないようにして下さい。必要な保護具 (帽子・保護メガネ・マスク・手袋等) を着用して、身体に付着、又は、吸入しないようにして下さい。警告文に以下の表示がある場合は、中毒・健康障害の恐れがあるため、下記の保護具の着用や局所排気装置を設けるようにして下さい。
 ●吸入注意：有機ガス用防毒マスク、又は、送気マスクを着用して下さい。また、取り扱い作業場所には局所排気装置を設けるようにして下さい。
 ●皮膚付着注意：頭巾・えり巻きタオル・長袖の作業着・前掛けを着用して下さい。異常を感じた場合はただちに使用を中止して下さい。取り扱後は、洗顔、手洗い、うがい、及び、鼻孔洗浄を十分行って下さい。缶の取っ手を持って振ったり、取っ手をロープやフックで吊り下げたりしないで下さい。指定された材料と混合 (多液品の混合・希釈等) する場合、指定された材料の警告文・注意事項も参照して下さい。 ●《誤使用》指定された材料以外のものとは混合 (多液品の混合・希釈等) しないで下さい。本来の目的以外 (シンナー遊び等) に使用し

●引火性がある ●有機溶剤を含む ●健康に有害な物質を含む ●かぶれの恐れがある

ないで下さい。 ●《応急処置》目に入ったときは、多量の水で洗い、出来るだけ早く医師の診察を受けて下さい。皮膚・皮膚に付着したときは、出来るだけ早く拭き取り、石けん水で洗い落とし、痛みや外傷等がある場合は、医師の診察を受けて下さい。吸入：蒸気、粉末等を吸って不快なときは、空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診察を受けて下さい。飲込：万一飲み込んだときは、ただちに医師の診察を受けて下さい。 ●《火災防止》火気を避けて下さい。静電気を防止する処置をして下さい。 ●《消火方法》火災時には、炭酸ガス、泡、又は、粉末消火器を用いて下さい。 ●《汚れ処置》漏出時や飛散した場合は、砂、布類 (ウエス) 等で吸い取り、拭き取って下さい。 ●《廃棄》本品の付いた布類や本品のかす等は水に浸して処分して下さい。使用済み容器は、火気、溶接、加熱を避けて下さい。本品の付いた布類や本品のかす、及び、使用済み容器を廃棄するときは、関連法規を厳守の上、産業廃棄物として処分して下さい。(排水路、河川、下水、及び、土壌等の環境を汚染する場所への廃棄はしないで下さい。) ●《保管方法》子供の手の届かない場所に保管して下さい。完全にふたをして保管して下さい。直射日光、雨ざらしを避け、屋内貯蔵して下さい。

関西ペイント販売株式会社

関西ペイントホームページ
www.kansai.co.jp

本社 TEL (03) 5711-8903 FAX (03) 5711-8933
 北海道 TEL (0133) 64-2424 FAX (0133) 64-5757
 東北 TEL (022) 287-2721 FAX (022) 288-7073
 関東 TEL (028) 637-8200 FAX (028) 637-8223
 東京 TEL (03) 5711-8903 FAX (03) 5711-8933

中部 TEL (052) 262-0921 FAX (052) 262-0981
 大阪 TEL (06) 6203-5701 FAX (06) 6203-5603
 中国 TEL (082) 262-7101 FAX (082) 264-3285
 四国 TEL (0877) 24-5484 FAX (0877) 24-4950
 九州 TEL (092) 411-9901 FAX (092) 411-3339

ご用命は

※製品改良のため仕様は予告なしに変更することもございますのでご了承ください。

(05年05月第7刷PKO)
 カタログNo.041