

JUST H-S Filler

ジャスト HS フィラー

製品コード:327-750 JUST H-S Fillerベース 4kg
327-751 JUST H-S Filler硬化剤 0.8kg

1. 特 長

- ①ハイソリッド化により、塗り肌、肉持ち感に優れています。
→外資系ブラサフと同等以上の塗布膜厚が得られます。
- ②上塗り塗装、乾燥後の塗りツヤが良く（吸い込みが少ない）、
パテ研ぎ等のペーパー目も出にくい高仕上がりタイプのブラサフです。

2. 適用素材

自動車用鋼板（防錆鋼板、アルミ）

3. 色 調

ライトグレー

4. 塗装の要項

① 調 合

〈標準塗装仕様〉ベース 100 / 硬化剤 20 / PG2Kシンナー 10~20
I.H.S粘度 13~20s/20℃
〈スプレーパテ仕様〉ベース 100 / 硬化剤 20 / PG2Kシンナー 0~5
I.H.S粘度 25~40s/20℃

② 塗装条件

スプレー 2~3回塗り〈標準塗装仕様 / スプレーパテ仕様〉

膜厚 50~60 / 150~250μm

ガン口径 1.5mmφ、エア圧力 0.15~0.25MPa(1.5~2.5kg/cm²)

4. 危険物の表示

第4類第2石油類 危険等級Ⅲ 第2種有機溶剤等

4. 可使時間 乾燥時間

温度		10℃	20℃	30℃	60℃
可使時間	ブラサフ使用	40分	30分	10分	——
	スプレーパテ仕様	30分	10分	5分	——
指触乾燥時間		7分	5分	3分	——
研ぎ可能時間		2時間	1時間	1時間	20分
上塗可能時間		3時間	1時間	1時間	20分

- ※硬化剤を配合後、すぐに塗装してください。
- ※左記の表は参考値です。
- 諸条件で変動しますので、ご注意ください。
- ※強制乾燥の際には必ず、15~20分のセッティングタイムを取ってください。

7. 適合上塗り

ウレタン系塗料（レタンPG2K）

8. プラスチックバンパー要領

調 合 ベース 100 / プラスチックマルチ硬化剤 20 / レタンPG2Kシンナー 20~40
乾燥時間 60℃×40分

9. 塗装上の注意事項

- ①研磨後の脱脂は、シリコンオフを使用してください。
ラッカーシンナー、ウレタンシンナーでは乾燥条件により溶解する事があります。
- ②旧塗膜にチョーキング・ワレ・フクレなどが発生している時は、研ぎ落としてから、塗装してください。
- ③高温多湿時に厚塗りすると発泡する事があるので、一時に厚塗りをしないでください。

【製品取扱上の注意事項】

●引火性の液体である。●有機溶剤中毒の恐れがある。●健康に有害な物質を含んでいる。
吸入したり皮膚に触れたりすると中毒やかぶれ、その他の健康障害を起こす恐れがありますから、取扱いには下記の注意事項を守ってください。詳細な内容が必要なときには、化学物質等安全データシート（MSDS）をご参照ください。

1. 火気のあるところでは使用しないでください。
2. 取扱い作業場所には、局所排気装置を設けてください。
3. 塗装中、乾燥中ともに換気をよくし、蒸気を吸い込まないようにしてください。
4. 取扱い中は、できるだけ皮膚に触れないようにし、必要に応じて、有機ガス用防毒マスクまたは送気マスク、保護めがね、保護手袋、更に頭巾、長袖の作業衣、えり巻きタオル等を着用してください。
5. こぼれたときには、砂等を散布した後、布類（ウエス）で拭き取ってください。塗料の付いた布類や塗料かす、スプレーダスト等は、必ず水に浸して処理してください。
6. 取扱い後は、洗顔、手洗い、うがい及び鼻孔洗浄を十分に行ってください。
7. 皮膚に付着したときには、石けん水で洗い落とし、痛みや外傷が生じたときには、医師の診察を受けてください。
8. 目に入ったときには、多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けてください。
9. 蒸気やガスを吸って不快なときには、空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診察を受けてください。
10. 火災時には、炭酸ガス、泡又は粉末消火器を用いてください。
11. 完全にふたをし、一定の場所を定めて、子供の手の届かないところに保管してください。
12. 捨てるときは、産業廃棄物として処理してください。
13. 本来の目的以外（シンナー遊び等）に使用しないでください。

関西ペイント販売株式会社

関西ペイントホームページ
www.kansai.co.jp

本 社 TEL (03)5711-8903 FAX (03)5711-8933
北海道 TEL (0133)64-2424 FAX (0133)64-5757
東 北 TEL (022)287-2721 FAX (022)288-7073
北関東 TEL (028)637-8200 FAX (028)637-8223
東 京 TEL (03)5711-8903 FAX (03)5711-8933

中 部 TEL (052)262-0921 FAX (052)262-0981
大 阪 TEL (06)6203-5701 FAX (06)6203-5603
中 国 TEL (082)262-7101 FAX (082)264-3285
四 国 TEL (0877)24-5484 FAX (0877)24-4950
九 州 TEL (092)411-9901 FAX (092)441-3339

ご用命は

※製品改良のため仕様は予告なしに変更することもございますのでご了承ください。