


# LUC FS ミドルパテ

製品コード：917-384	LUC FS ミドルパテベース(速乾形)	3.2kg
917-385	LUC FS ミドルパテベース	3.2kg
917-386	LUC FS ミドルパテベース(遅乾形)	3.2kg
917-600	LUC ブラウン硬化剤	0.1kg

LUC FS ミドルパテは、ヘラ付け重視タイプのLUC FSシリーズに新しく加わった高品質の中間パテです。付着性、ヘラのび性、乾燥性、研磨性と、すべてにバランスのとれた高生産性パテです。

## 1. 特 長

- ①ノビがよく、ヘラ付け作業が容易になります。
- ②巣穴が少なく、作業性が向上します。
- ③研ぎ性が良く、早く簡単に研ぎ作業ができます。
- ④防錆鋼板、アルミ素材にも対応可能です。
- ⑤板金作業の厚付けにも使用できます。



## 2. 塗装の要領

パテベースに硬化剤を1～3%の割合で計量し、均一に混ぜ合わせてから塗装してください。

- ①ベースと硬化剤調合(重量比)…ベース/硬化剤=100/1～3(標準量2%)
- ②硬化剤…LUCブラウン硬化剤

## 3. 危険物の表示

ベース…第2類 引火性固体 危険等級Ⅲ  
 硬化剤…第5類 第2種自己反応性物質 衝撃注意

## 4. 乾燥時間(硬化剤2%)

温度	可使用時間	研ぎ可能時間	
10℃	6分以内	30分以上	(速乾形)
20℃	5分以内	25分以上	
30℃	5分以内	20分以上	(遅乾形)

## 5. 使用上の注意事項

- ①使用後は容器の蓋を必ず閉めてください。
- ②ベース、硬化剤とも冷暗所で保管してください。
- ③他の塗料との混合は絶対にしないでください。

### 【製品取扱上の注意事項】

警告文 火気厳禁/吸入注意/皮膚付着注意 ●引火性がある ●有機溶剤を含む ●健康に有害な物質を含む

■下記の注意事項を守って下さい。 ■製品を安全にご使用いただくため、化学物質安全データシート(MSDS)をご参照下さい。 ■《取り扱い》取り扱い作業中・乾燥中ともに換気をよくし、蒸気、粉末等を吸い込まないようにして下さい。必要な保護具(帽子・保護メガネ・マスク・手袋等)を着用して、身体に付着、又は、吸入しないようにして下さい。警告文に以下の表示がある場合は、中傷・健康障害の恐れがあるため、下記の保護具の着用や局所排気装置を設けるようにして下さい。

●吸入注意:有機ガス用防毒マスク、又は、送気マスクを着用して下さい。また、取り扱い作業場所には局所排気装置を設けるようにして下さい。

●皮膚付着注意:頭巾・えり巻きタオル・長袖の作業着・前掛けを着用して下さい。異常を感じた場合はただちに使用を中止して下さい。取り扱い後は、洗顔、手洗い、うがい、及び、鼻孔洗浄を十分行って下さい。缶の取っ手を持って振ったり、取っ手をロープやフックで吊り下げたりしないで下さい。指定された材料と混合(多液品の混合・希釈等)する場合、指定された材料の警告文・注意事項も参照して下さい。 ■《誤使用》指定された材料以外のものとは混合(多液品の混合・希釈等)しないで下さい。本来の目的以外(シンナー遊び等)に使用しないで下さい。 ■《応急処置》目に入ったときは、多量の水で洗い、出来るだけ早く医師の診察を受けて下さい。皮膚・皮ふに付着したときは、出来るだけ早く拭き取り、石けん水で洗い落とし、痛みや外傷等がある場合は、医師の診察を受けて下さい。吸入:蒸気、粉末等を吸って不快なときは、空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診察を受けて下さい。飲込:万一飲み込んだときは、ただちに医師の診察を受けて下さい。 ■《火災防止》火気を避けて下さい。静電気を防止する処置をして下さい。 ■《消火方法》火災時には、炭酸ガス、泡、又は、粉末消火器を用いて下さい。 ■《汚れ処置》漏出時や飛散した場合は、砂、布類(ウエス)等で吸い取り、拭き取って下さい。 ■《廃棄》本品の付いた布類や本品のかす等は水に浸して処分して下さい。使用済み容器は、火気、溶接、加熱を避けて下さい。本品の付いた布類や本品のかす、及び、使用済み容器を廃棄するときは、関連法規を厳守の上、産業廃棄物として処分して下さい。(排水路、河川、下水、及び、土壌等の環境を汚染する場所への廃棄はしないで下さい。) ■《保管方法》子供の手の届かない場所に保管して下さい。完全にふたをして保管して下さい。直射日光、雨ざらしを避け、屋内貯蔵して下さい。

関西ペイント販売株式会社

関西ペイントホームページ  
[www.kansai.co.jp](http://www.kansai.co.jp)

本社 TEL(03)5711-8903 FAX(03)5711-8933  
 北海道 TEL(0133)64-2424 FAX(0133)64-5757  
 東北 TEL(022)287-2721 FAX(022)288-7073  
 関東信越 TEL(028)637-8200 FAX(028)637-8223  
 東京 TEL(03)5711-8903 FAX(03)5711-8933  
 中部 TEL(052)262-0921 FAX(052)262-0981  
 大阪 TEL(06)6203-5701 FAX(06)6203-5603  
 中国 TEL(082)262-7101 FAX(082)264-3285  
 四国 TEL(0877)24-5484 FAX(0877)24-4950  
 九州 TEL(092)411-9901 FAX(092)411-3339

ご用命は

※製品改良のため仕様は予告なしに変更することもございますのでご了承ください。

(011001PKO)  
 カタログNo.201