

エポキシ樹脂系下塗塗装部材の保管場所に関する注意事項 資料:412-001

電着塗料、エポキシ樹脂系塗料は、エポキシ樹脂を骨格とした塗膜から成り立っており、優れた耐食性を発現する一方で、太陽光の紫外線等による分解、劣化が起こりやすい特徴を有しております。

上記下塗り塗料が塗装部材については、下記の保管に関する注意をご確認いただき、適切な管理をお願い申し上げます。

<保管厳禁な場所>

- 屋外および太陽光が直接当たる屋内

※移送時も太陽光が当たらないルートを選択して下さい。

- ゴミ・砂などが浮遊しやすい場所

※屋内であってもシャッターの開閉などが多く、風が吹き込みやすい場所は避けて下さい。

- 油やシリコンなどハジキ物質が存在している場所

※切削油、潤滑油、研磨剤、洗剤などを取り扱うような場所は避けて下さい。

- 高温多湿となる場所

- 酸・アルカリを使用する場所・これらの蒸気が拡散しやすい場所

- その他

①海が近い場合、海水塩など付着阻害因子に注意して下さい。

②雨水がかかるような場所は避けて下さい。

<保管後の対応・上塗り塗装前の注意事項>

上記保管厳禁場所以外でも保管に適さない場所になることも考えられますので、下記の実施をお願い致します。

1. エポキシ下塗塗装後はできる限り速やかに上塗り塗装を行う

2. 保管した場合は上塗り塗装前に必ず研ぎ工程を入れる

<関西ペイントのエポキシ型下塗り塗料>

カンペ焼付プラサフ500	メタルグリップ
メタルグリップ ECO	メタルグリップ EX
エポマリン GX、ミリオン	* 他

最長1ヶ月、1ヶ月以内でも屋外に放置した場合は、サンディングを実施
エポマリン GX*;最長10日、10日以上放置の場合はサンディング実施