

通気性

アクリルリシン系仕上塗材

アレスリシン

STANDARD PATTERNS & COLORS

ALES LITHIN

JIS A 6909 建築用仕上塗材 外装薄塗材 E



関西ペイント

■アレスリシ



▲ 白

■提案色見本

近年の住宅の流行色を厳選し、お客様のニーズに対応できるカラーバリエーションにしております。



●この色見本は紙に塗装していますので、実際の色・ツヤが多少異なる場合があります。予めご了承ください。

アレスリシンは、モルタル・コンクリート面の外装仕上げ用として開発したアクリル樹脂エマルジョン系砂壁状塗料です。通気性に優れていますので、コンクリート・モルタル、各種ボード面のほか、A.L.C（軽量気泡コンクリート）材等にも使用できます。

アレスリシン（骨材入り）は、JIS-A-6909（外装薄塗材E）、および、国土交通省防火認定材料に合格しております。



■ **特長** …… 通気性に優れている。

■ **用途** …… コンクリート・モルタル・スレート・ブロック・各種ボード
A.L.C板などの壁面や軒天井面等。

■ **性能** アレスリシン骨材入（外装薄塗材E）

試験項目	試験成績	試験規格
低温安定性	合格	塊がなく、組成物の分離・凝集がないこと。
初期乾燥によるひび割れ抵抗性	合格	ひび割れがないこと。
付着強さ N/mm ²	標準状態	1.9 0.5以上
	浸水後	2.0 0.3以上
温冷繰り返し作用に対する抵抗性	合格	試験体の表面に、ひび割れ、はがれ及び膨れがなく、かつ、著しい変色及び光沢低下がないこと。
透水性A法（mm）	0	10.0以下
耐洗浄性	合格	はがれ及び摩耗による基板の露出がないこと。
耐衝撃性	合格	ひび割れ、著しい変形及びはがれがないこと。
耐アルカリ性	合格	ひび割れ、はがれ、膨れ及び軟化溶出がなく、浸さない部分に比べてくもり及び変色が著しくないこと。
耐候性A法	合格	ひび割れ及びはがれがなく、変色の程度がグレースケール3号以上であること。

国土交通省認定	
有機質砂壁状塗料塗り	
認定番号	区分
NM-8572	不燃材料
QM-9812	準不燃材料
RM-9361	難燃材料

※骨材抜きはJIS該当外となります。

〔標準塗装仕様〕

工程	塗料・処置	塗付量 (kg/m ² /回)	塗装間隔 (23℃)	塗装方法
素地調整	エフロ、レイタンス、ゴミ、汚れなどは、ワイヤーブラシ、サンドペーパー、ウエスを用いて除去・清掃する。(pH10以下、水分8%以下とする)。コンクリートブロックやALCのような吸い込みの著しい素材の場合、フィラーなどの下地調整が必要です。			
下塗×(1回)	EPシーラー白 上水	100 50~100	0.09~0.12	2時間以上 ハケ塗り ローラー塗り
上塗×(2回)	アレスリシン 上水	100 4~6	1.0~1.3	2時間 リシンガン、または、 モルタルガンで吹付け 吹付圧…0.4~0.6MPa ノズル径…4~6mm

■ 品名・容量

下塗…EPシーラー 白 15kg
上塗…アレスリシン(骨材入り) 20kg

■ 施工上の注意事項

1) 気温5℃以下、湿度80%以上、また降雨、降雪、強風が予想される場合は施工を見合わせてください。
2) 均一に充分かくはんしてください。また養生、周辺養生は充分に行なってください。

ご使用上の注意事項

- 下記の注意事項を守ってください。
- 詳細な内容については安全データシート(SDS)をご参照ください。

■ 予 防 策

- 取り扱い作業中・乾燥中ともに換気のよい場所で使用し、粉じん・ヒューム・ガス・ミスト・蒸気・スプレーを吸入しないこと。必要な保護具(帽子・保護めがね・マスク・手袋等)を着用し、身体に付着しないようにすること。
- 吸入に関する危険有害性情報の表示がある場合、有機ガス用防毒マスク、又は、送気マスクを着用すること。又、取り扱い作業場所には局所排気装置を設けること。
- 皮膚接触に関する危険有害性情報の表示がある場合、頭巾・えり巻きタオル・長袖の作業着・前掛けを着用すること。
- 本来の目的以外に使用しないこと。
- 指定材料以外のものとは混合(多液品の混合・希釈等)しないこと。
- 缶の取っ手を持って振ったり、取っ手をロープやフックで吊り下げたりしないこと。
- 取り扱い後は、洗顔、手洗い、うがい、及び、鼻孔洗浄を十分行うこと。
- 使用済みの容器は、火気、溶接、加熱を避けること。
- 本品の付いた布類や本品のかす等は水に浸して処分すること。

■ 対 応

- 目に入った場合:直ちに、多量の水で洗うとともに医師の診察を受けること。
- 皮膚に付着した場合:直ちに拭き取り、石けん水で洗い落とし、痛みや外傷等がある場合は、医師の診察を受けること。
- 吸入した場合:空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診察を受けること。
- 飲み込んだ場合:直ちに医師に連絡すること。無理に吐かせないこと。
- 漏出時や飛散した場合は、砂、布類(ウエス)等で吸い取り、拭き取ること。
- 火災時には、炭酸ガス、泡、又は、粉末消火器を用いること。

■ 保 管

- 指定容器を使用し、完全にふたをして湿気のない場所に保管すること。
- 直射日光、雨ざらしを避け、貯蔵条件に基づき保管すること。
- 子供の手の届かない場所に保管すること。又、関連法規に基づき適正に管理すること。

■ 破 棄

- 本品の付いた布類や本品のかす、及び、使用済み容器を廃棄するときは、関連法規を厳守の上、産業廃棄物として処分すること。(排水路、河川、下水、及び、土壌等の環境を汚染する場所へ廃棄しないこと。)

関西ペイント販売株式会社

関西ペイントホームページ
www.kansai.co.jp

本 社 TEL (03) 5711-8904 FAX (03) 5711-8934
北海道 TEL (0133) 64-2424 FAX (0133) 64-5757
東 北 TEL (022) 287-2721 FAX (022) 288-7073
北関東 TEL (028) 637-8200 FAX (028) 637-8223
東 京 TEL (03) 5711-8905 FAX (03) 5711-8935
中 部 TEL (052) 262-0921 FAX (052) 262-0981
大 阪 TEL (06) 6203-5701 FAX (06) 6203-5603
中 国 TEL (082) 262-7101 FAX (082) 264-3285
四 国 TEL (0877) 24-5484 FAX (0877) 24-4950
九 州 TEL (092) 411-9901 FAX (092) 441-3339

※製品改良のため仕様は予告なしに変更することもございますのでご了承ください。

ご用命は

(17年06月18刷POM) カタログNo.013
頒布価格 1,500円(税込)