

アクアグランドコート

木部用水性下塗塗料

アクアグランドコートは、建築用木部塗装仕上げ面の下塗用として新開発された木部用水性下塗塗料です。

水性だからシンナーの臭いもなく、快適な生活環境や、塗装作業を提供します。

水性上塗塗料との組合せで、オール水性木部仕様の完成です。

特長

1:安心の水性タイプです。

シンナーの臭いは不快なものです。アクアグランドコートは安心の水性塗料ですから、臭いも少なく環境にもやさしい。

2:速乾タイプです。

従来の合成樹脂系下塗と比べて、「アクアグランドコート」は塗装後3時間(23℃)で研磨が可能です。

3:目止め、吸い込み止め効果に優れます。

4:研磨性が良好です。

5:塗料中のVOC成分を1%以下にしたため、塗装直後から、VOC放出量がほとんどありません。

用途

建築用木部塗装仕上げの下塗塗料

適用部位

巾木、枠、扉など

適用上塗

水性タイプ…

アレスアクアグロス、アスカII、ビニデラックス300

油性タイプ…

SDホルス1000、SDホルスF4、パワーホルスF4など
合成樹脂調合ペイント

荷姿

アクアグランドコート 16kg・4kg

非トルエン・キシレン塗料

(一社) 日本塗料工業会 室内環境対策のVOC自主表示ガイドライン
～「非トルエン・キシレン塗料」～に適合します。



塗装条件

塗装方法	ハケ	ローラー
希釈率	5～10%	5～10%
標準所要量 (kg/m ² /回)	0.12～0.14	0.12～0.14
希釈剤	上水	

注)標準所要量は個々の条件によって異なります。
標準所要量は塗装作業に必要な使用量の数値です。

乾燥時間、塗装間隔

項目	温度	
	23℃	
乾燥時間	指触	10分
	半硬化	30分
標準塗装間隔	最短	2時間(※)
	最長	7日

(※)研磨を行う場合は、3時間以上必要となります。

塗装仕様

工程	塗料及び処置	標準所要量 (kg/m ² /回)	塗装間隔 (23℃)	塗装方法	希釈率(%)
1	素地調整	○汚れ・付着物を除去し、研磨紙P120～240を用いて研磨紙すりを行う。節およびその周辺はセラックニスを用いて節止めを行い、穴埋めの必要があればポリパテなどで穴埋めを行う。			
2	下塗	アクアグランドコート 上水	0.12～0.14	2時間以上 7日以内	ハケ ローラー 5～10 5～10
3	上塗 (1回目)	アレスアクアグロス 上水	0.12～0.15	2時間以上 7日以内	ハケ ローラー 3～10 3～10
4	上塗 (2回目)	アレスアクアグロス 上水	0.12～0.15	-	ハケ ローラー 3～10 3～10

注)標準所要量は素地の状態によって増減することがあります。

塗装上のポイント

- 1: 針葉樹木材でヤニ分が多く認められる場合には、VPシーラーを先行塗りしてください。
- 2: 広葉樹木材で導管・繊維空間が大きい場合には、塗装前に目止め材を擦り込んでください。
- 3: 防カビ、防藻性を必要とする場合には、上塗りにアレスアクアグロスを使用してください。
- 4: 上塗りにアレスアクアグロス、アスカIIなど水性つや有塗料を使用した場合、塗膜と合成皮革、ビニール傘などの塩化ビニル製品との接触は避けてください。可塑剤のブリードによる粘着が発生し、塗膜のハガレが起る場合があります。
- 5: 床面などへの使用は避けてください。

注意事項

- 下記の注意事項を守って下さい。
- 詳細な内容は、安全データシート (SDS) をご参照ください。
- 予防策
- 取り扱い作業中・乾燥中ともに換気の良い場所で使用し、粉じん・ヒューム・ガス・ミスト・蒸気・スプレーを吸入しないこと。必要な保護具(帽子・保護メガネ・マスク・手袋等)を着用し、身体に付着しないようにすること。
- 吸入に関する危険有害性情報の表示がある場合、有機ガス用防毒マスク、又は、送気マスクを着用すること。又、取り扱い作業場所には局所排気装置を設けること。
- 皮膚接触に関する危険有害性情報の表示がある場合、頭巾・えり巻きタオル・長袖の作業着・前掛けを着用すること。
- 本来の目的以外に使用しないこと。
- 指定材料以外のものは混合(多液品の混合・希釈等)しないこと。
- 缶の取っ手を持って振ったり、取っ手をロープやフックで吊り下げたりしないこと。
- 取り扱い後は、洗顔、手洗い、うがい、及び、鼻孔洗浄を十分行うこと。
- 使用済みの容器は、火気、溶接、加熱を避けること。
- 本品の付いた布類や本品のかす等は水に浸して処分すること。

対応

- 目に入った場合: 直ちに、多量の水で洗うとともに医師の診察を受けること。
- 皮膚に付着した場合: 直ちに拭き取り、石けん水で洗い落とし、痛みや外傷等がある場合は、医師の診察を受けること。

- 吸入した場合: 空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診察を受けること。
- 飲み込んだ場合: 直ちに医師に連絡すること。無理に吐かせないこと。
- 漏出時や飛散した場合は、砂、布類(ウエス)等で吸い取り、拭き取ること。
- 火災時には、炭酸ガス、泡、又は、粉末消火器を用いること。

保管

- 指定容器を使用し、完全にふたをして湿気のない場所に保管すること。直射日光、雨ざらしを避け、貯蔵条件に基づき保管すること。
- 子供の手の届かない場所に保管すること。又、関連法規に基づき適正に管理すること。

廃棄

- 本品の付いた布類や本品のかす、及び、使用済み容器を廃棄するときは、関連法規を厳守の上、産業廃棄物として処分すること。(排水路、河川、下水、及び、土壌等の環境を汚染する場所へ廃棄しないこと。)

施工後の安全

- 本製品は揮発性の化学物質を含んでいますので、塗装直後の引渡しの場合は、施工棟に対して安全性に十分に注意を払うように指導してください。例えば、不特定多数の方が利用される施設などの場合は、立看板などでペンキ塗り立てである旨を表示し、化学物質過敏症ならびにアレルギー体質の方が接することのないようにしてください。

関西ペイント販売株式会社

関西ペイントホームページ
www.kansai.co.jp

本社 TEL (03) 5711-8904 FAX (03) 5711-8934
北海道 TEL (0133) 64-2424 FAX (0133) 64-5757
東北 TEL (022) 287-2721 FAX (022) 288-7073
北関東 TEL (028) 637-8200 FAX (028) 637-8223
東京 TEL (03) 5711-8905 FAX (03) 5711-8935
中部 TEL (052) 262-0921 FAX (052) 262-0981
大阪 TEL (06) 6203-5701 FAX (06) 6203-5603
中国 TEL (082) 262-7101 FAX (082) 264-3285
四国 TEL (0877) 24-5484 FAX (0877) 24-4950
九州 TEL (092) 411-9901 FAX (092) 441-3339

※製品改良のため仕様は予告なしに変更することもございますので諒承ください。

ご用命は