

EPシーラー 透明

建築用シーラー

系 統

アクリル樹脂エマルジョン系透明シーラー

製品番号

242-302

適用規格

JIS K 5663 合成樹脂エマルジョンシーラー

特 長

- 1) アルカリシール効果がすぐれています。
- 2) 速乾性です。
- 3) 素地の吸い込み止めが優れています。
- 4) F☆☆☆☆表示製品です。

塗料性状

No.	項 目	内 容
1	荷 姿	15kg
2	混合比	-
3	色	透 明
4	艶	つや有り
5	仕上がり感	平 滑
6	塗料比重	1.03
7	溶剤比重	1.00(上水)
8	加熱残分	21%
9	劇物表示(品名・含有量)	-
10	労安法上の表示有害物	-
11	使用有機溶剤種別	-
12	消防法による危険物区分	非危険物
13	硬化剤の成分による区分	-

注)上記の数値は標準を示すもので、若干の変動があります。

塗装条件

塗装方法	は け	ローラー	スプレー	エアレス スプレー
希釈率	50~100%	50~100%	50~100%	50~100%
標準所要量 (kg/m ² /回)	0.07~0.10	0.07~0.10	0.07~0.10	0.07~0.10
希釈剤	上 水			

注) 標準所要量は個々の条件によって異なります。
標準所要量は塗装作業に必要な使用量の数値です。

乾燥時間 塗装間隔

項目	温度	23℃
乾 燥 時 間	指 触	10分
	半硬化	15分
標準塗装間隔	最短	2時間
	最長	7日
使用制限		-

主な適用素材

コンクリート、モルタル、スレート、
石こうボード

主な適用上塗塗料

ビニデラックス各種、アレスアクアグロス、
アレスリシン、
アレスノキテンコート、アレスアクアレタン、
アレスアクアシリコンACII等

使用上の注意事項

- 1) モルタル、コンクリートなどのアルカリ質素材は、水分8%以下、pH10以下になるまで十分に乾燥させて下さい。
- 2) 吸い込みの激しい素材に対しては、もう一度増し塗りするか、希釈を控えて塗装して下さい。
- 3) 低温時(5℃以下)、多湿時(85%RH以上)での塗装は避けて下さい。
- 4) ぜい弱な素材(珪カル板など)に対する含浸用としては不適です。(この場合は、浸透形Mシーラーなどの浸透性の良いシーラーを使用して下さい。)
- 5) その他、塗料の取り扱いについての一般的な注意事項の詳細な内容は、安全データシート(SDS)をご参照ください。

※本カタログの内容には、予告なくして変更することがありますのであらかじめご了承ください。